

2K Wash Primer 2:1



Beschreibung

2K Washprimer mit sehr guten antikorrosiven Eigenschaften für die Auto Reparaturlackierung.

Anwendung

Für 2 Schicht Lackierungen bei der Reparaturlackierung.

Eigenschaften

- Perfekter Korrosionsschutz von Stahloberflächen
- Sehr einfach auszumischen und anzuwenden
- Exzellente Fließeigenschaften
- Sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen: Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Polyester Spachtel, geschliffene werksoriginale Lackierungen

Oberflächen

Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Polyester Spachtel, alte gut erhaltene Serien- oder Reparaturlackierungen.

VOC: <780 g/L
EU-Grenzwert: 2004/42/IB(c)(780)

Artikelnummer	Beschreibung	Stk. / Packung
4-398-0800	0,8 L, Primer	6
4-420-0400	0,4 L, Aktivator	6

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



Zu bearbeitende Oberflächen müssen geschliffen, gereinigt, getrocknet und mit C.A.R.FIT Silikonentferner entfettet sein. Stahloberfläche entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten. Aluminium und verzinkte Oberflächen entfetten, anschleifen und noch einmal entfetten. Alte Serien- oder Reparaturlackierungen entfetten, trocken schleifen und noch einmal entfetten. Um das beste Ergebnis zu erreichen muss die Oberflächenvorbereitung genau und korrekt durchgeführt werden. Folgende Schleifmaterialien werden empfohlen: - Handschliff (trocken oder nass): P280÷P320

ANWENDUNG



- Die empfohlene Menge vom Aktivator nicht überschreiten!
- Die besten Reparaturergebnisse können Sie bei Raumtemperatur erzielen. Die Temperatur in der Werkstatt und die des Produktes müssen gleich sein
- Bei der Verarbeitung von 2K Produkten müssen Spritzpistolen und Zubehör sofort nach Gebrauch gereinigt werden
- Nicht direkt überlackierbar mit Polyester Spachteln und Acryl Decklacken



2:1 mit Aktivator für C.A.R.FIT 2K Washprimer 2:1
Washprimer ist spritzfertig 10÷15 min nachdem der Aktivator zugegeben wurde



18–20 sec bei 20°C



ca. 48 h bei 20°C



1,2–1,5 mm / Spritzdruck:
siehe Spritzpistolenempfehlung des Herstellers



1,5 - 2 Schichten
Zwischenablufzeit: 5 min

WEITERE BEHANDLUNG



- Ablufzeit bei 20°C: ca. 15 min
- Überlackierbar mit 2K Acryl Füllern und Decklacken
- ReSchicht mit Stone Chip Protection

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Beige
Dichte	950 g/L

AUFBEWAHRUNG



Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen