

Abdeckband (Kreppband)



Beschreibung

Universal-Abdeckband (Kreppband) aus Krepppapier mit Naturkautschuk-Klebstoff. Sehr gut von Hand reißbar, gerader Riss. Häufig verwendet bei Renovierungsarbeiten und zum Abkleben beim Lackieren.

Anwendung

Geeignet für Abklebearbeiten bei Renovierung und Lackierung, Beschilderung sowie in der Elektro- und Elektronikindustrie (Innenbereich).

Eigenschaften

- Hohe Schälfestigkeit
- Haftet gut auf unebenen Oberflächen
- Gut von Hand abreißbar, gerader Riss

Artikelnummer	Beschreibung	Stück / Karton
9-100-0019	19 mm × 40 m	72
9-100-0025	25 mm × 40 m	48
9-100-0038	38 mm × 40 m	60
9-100-0050	50 mm × 40 m	24

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial	Krepppapier
Klebstoff	Naturkautschuk
Gesamtdicke	0,12 mm ± 0,01 mm (120 µm ± 10 µm) / 4,7 mil ± 0,4 mil Prüfmethode: PSTC-133 / ASTM D 3652
Klebkraft auf Stahl	≥ 5 N/25 mm (≥ 18,3 oz/in) Prüfmethode: PSTC-101 / ASTM D 3330
Zugfestigkeit	≥ 60 N/25 mm (≥ 13,5 lb/in) Prüfmethode: PSTC-131 / ASTM D 3759
Dehnung	≥ 6 % Prüfmethode: PSTC-131 / ASTM D 3759
Scherfestigkeit (2,5 cm × 2,5 cm × 1 kg)	≥ 10 h Prüfmethode: PSTC-107 / ASTM D 3654
Einsatztemperaturbereich	0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Wie bei allen Haftklebebändern müssen die Klebeflächen sauber, trocken und frei von Ölen, Fett oder sonstigen Verunreinigungen sein.

AUFBEWAHRUNG

Lagerung bei 15 – 30 °C (59 – 86 °F) und einer relativen Luftfeuchtigkeit < 70 %, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt.

Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum bei empfohlener Lagerung.

HINWEIS

Die Angaben beruhen auf Prüfergebnissen des Herstellers und dienen nur als Referenz. Aufgrund der Vielfalt der verwendeten Materialien und der Komplexität der Anwendungsumgebungen wird keine Gewähr für die Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Die Eignung ist vor der Verwendung eigenständig zu prüfen.